

MOORE'S®

VOPSEA PENTRU INTERIOR PE BAZA DE LATEX ACRILIC PENTRU BAI SI BUCATarii 322

Vopsea 100% acrilica de calitate superioara pentru bucatarii, bai, precum si pentru alte incaperi cu umiditate sporita. Proiectat pentru a avea o buna aderenta peste suprafetele curate si dure cat si pentru a rezista formarii mucegaiului. Formula sa rezistenta la stropi nu are miros si este usor de aplicat. 322 MOORE'S K&B este ideal a se folosi impreuna cu 323 MOORE'S K&B Amorsa Antimucegai.


**Caracteristici:**

- Pentru bucatarii, bai si zone interioare dependente de umiditate, stropire cu apa si spalari frecvente.
- Contine un antimucegai pentru controlul cresterii fungicidelor.
- Aplicare rezistenta la pete.
- Aderenta buna la suprafetele vopsite recent sau anterior.

Culori: Alb. Nuantabil in peste 35.000 de culori disponibile prin Moor-O-Matic Color System.

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Luciu: 20-25 la 60 de grade din unghi vizual.

**Ghid de performante:****Rezistenta la intemperii:**

Nu este recomandat pentru uz exterior.

Rezistenta la caldura:

Pana la 65° C.

Rezistenta la apa.

Rezistenta excelenta la apa. Nu pentru serviciul de scufundare.

Rezistenta la abraziune:

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solventi:

Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili): 322 K&B Kitchens & Baths: face parte din categoria A/a WB [Pereti interiori si tavane (luciu <25@60°)]. Limita UE: 30g/l (2010).

| Suprafata de acoperire | Volum Solid | Grosimea peliculei umede | Grosimea peliculei uscate |
|---|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 11 - 15 m ² /L | 34% | 72 micrometri | 24 micrometri |
| Timpul de uscare la 20°C | Flexibilitate | Diluare | Pentru splicare cu: |
| 2 ore la atingere 8 ore la al doilea strat | 6mm | 5% | pensula, rola, spray |

Pregatirea suprafetei: Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie sa fie curata si degajata de praf, murdarie, grasime, ceara, materiale necompacte sau vopsea cojita si mucegai. Curatati foarte bine suprafetele vopsite anterior, cu detergent si apa. Clatiti bine. Indepartati materialul necompact prin sablare si raziure. **Nota:** Daca mucegaiul este prezent il veti inlatura cu o solutie speciala de indepartare a mucegaiului, urmand instructiunile si precautiile producatorului. Aplicati 2 straturi de 322 MOORE'S K&B dupa amorsare, asa cum se mentioneaza mai jos:

Pereti noi, Gips, Ipsos(tencuiala) si lemn: Amorsati cu 323 MOORE'S K&B Amorsa Antimucegai.

Suprafete vopsite anterior: Asigurati-va ca suprafetele sunt foarte bine curatate. Amorsati cu 323 MOORE'S K&B Amorsa Antimucegai.

Aplicare: Agitati bine inaintea folosirii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicati la temperaturi sub 10° C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig / umezeala.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda cu sapun, imediat dupa vopsire.

Precautii: Feriti recipientul de surse de caldura si flacara. Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: clatiti imediat cu apa. Apelati la asistenta medicala. Daca se inghite: Apelati la asistenta medicala de urgenta si prezentati eticheta produsului. Protejati de inghet. Nu lasati la indemana copiilor.

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri,

Punct de inflamabilitate: nu are

Expediere si Depozitare: nepericuloasa, fara cerinte speciale

 **Benjamin Moore Paints**

